

**DIN EN 14411**

**SERIE/SERIES/СЕРИЯ/SERIE:**

**FARBE/COLOUR/ЦВЕТ/COLORE:**

**KERAVETTE® UNGLASIERT**

140 weiß  
200 saumon  
210 braun  
215 patrizierrot  
230 grau  
238 aluminium matt  
307 weizengelb  
316 patrizierrot-ofenbunt  
318 palace  
320 sandgelb  
325 achatblau-bunt  
330 graphit  
336 metallic schwarz

**FORMAT/SIZE/ОБОЗНАЧЕНИЕ АРТИКУЛА/FORMATO:**

7960  
2110  
2640

1. **Wasseraufnahme (Mittelwert)**

Water absorption (Average value)  
Водопоглощение (среднее значение)  
Assorbente acqua (Valore medio)  
(EN ISO 10545-3):

≤ 3 %  
140 weiß/200 saumon/  
238 aluminium matt/330 graphit/  
320 sandgelb : Ø 4,0 %

2. **Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert)**

Scratch hardness of surface (Mohs scale) (minimum individual value)  
Твердость по шкале Мооса (меньшее значение)  
Durezza selerometrica sec. Mohs (valore singolo minore)  
(EN 101):

6-7

3. **Frostbeständigkeit**

frost resistance  
Морозоустойчивость  
Resistenza al gelo  
(EN ISO 10545-12):

erfüllt/is required/Выполнено/  
conforme

4. **Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten**

Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles  
Химическая устойчивость — кроме плавиковой кислоты  
(фтористоводородной) и ее соединений — для глазурованной и  
неглазурованной плитки  
Resistenza agli agenti chimici – ad eccezione dell'acido fluoridrico e dei suoi  
composti – per piastrelle  
(EN ISO 10545-13):

erfüllt/is required/Выполнено/  
conforme

5. **Temperaturwechselbeständigkeit**

Thermal shock resistance  
Термостойкость  
Resistenza agli sbalzi di temperatura  
(EN ISO 10545-9):

erfüllt/is required/Выполнено/  
conforme

**TECHNISCHE WERTE**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
SCHEMA TECNICA

**ströher**  
Klinker. Keramik. Macher.

<p>6. <b>Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C</b> Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE Кoeffициент термического расширения от комнатной температуры (20° C) до 100° C Coefficiente di dilatazione in lunghezza a temperatura ambiente (20° C) fino a 100°C (EN ISO 10545-8):</p>	<p>&lt; 80x10<sup>-7</sup>K<sup>-1</sup></p>
<p>7. <b>Porenradienmaximum (Soll: rp &gt; 0,2 µm)</b> Maximum pore radius (required: rp &gt; 0,2 µm) Максимальный радиус пор (Требуемое: rp &gt; 0,2 µm) Raggio massimo dei pori (richiesto: rp &gt; 0,2 µm) (DIN 66 133):</p>	<p>0,27 µm – 6,80 µm</p>
<p>8. <b>Porenvolumen (Soll: Vq &gt; 20 mm<sup>3</sup>/g)</b> Pore volume (required: Vq &gt; 20 mm<sup>3</sup>/g) Объем пор (Требуемое: Vq &gt; 20 mm<sup>3</sup>/g) Volume dei pori (richiesto: Vq &gt; 20 mm<sup>3</sup>/g) (DIN 66 133):</p>	<p>22,8 mm<sup>3</sup>/g – 59,8 mm<sup>3</sup>/g</p>

Ströher GmbH  
Ströherstraße 2-10  
35683 Dillenburg  
Telefon: +49 2771 391-0  
Telefax: +49 2771 391-340  
Mail: info@stroehher.de  
Internet: www.stroehher.de

**STRÖHER GmbH**  
i. V. Jochen Keil  
Laborleiter

09.04.2013